

STOPY NA OSNOWIE NIKLU

Segmenty aplikacji

Lotnictwo

Motoryzacja

Dostępne gradacje

Wyroby długie*

Półprodukty / półwyroby

Płyty

Odkuwki swobodnie kute

* Prezentowane dane odnoszą się wyłącznie do długich produktów. Szczegółowe objaśnienia znajdują się na końcu arkusza danych (pdf).

Opis produktu

BÖHLER L625 - N06625

Trasa topienia

VIM + ESR

Zastostowania

- > Branża lotnicza
- > Elementy turbin i silników (lotnictwo i kosmonautyka)
- > Inne podzespoły przemysłu lotniczego
- > Branża motoryzacyjna
- > Elementy konstrukcyjne (lotnictwo i kosmonautyka)
- > Przemysł sportów motorowych

Dane techniczne

Oznaczenie materiału		Standardy	
Alloy 625	Market grade	B446 Grade 1	ASTM
2.4856	SEL	B564-06A	
NiCr22Mo9Nb	EN	5666	AMS
N06625	UNS		

Skład chemiczny

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Co	Ti	Al	Nb	Fe
max. 0,10	max. 0,50	max. 0,50	max. 0,015	max. 0,015	20,00 do 23,00	8,00 do 10,00	REM	max. 1,00	max. 0,40	max. 0,40	3,15 do 4,15	max. 5,00

Related to AMS 5666

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB)	max. 287 Hot finished, round bars ground or turned
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	min. 827 up to 101.6 mm diameter
granica plastyczności (MPa)	min. 414 up to 101.6 mm diameter

Wyżarzony

Twardość (HB)	max. 287
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	min. 758 above 101.6 mm up to 254 mm diameter
granica plastyczności (MPa)	min. 345 über 101,6 mm bis zu 254 mm Durchmesser

Pręty okrągłe

Średnica mm			MOQ kg	Długość m			Tolerancja
WALCOWANE							
12,50	-	55,00	700	3,00	-	4,00	IT h/k 12
55,01	-	101,60	1 500	3,00	-	4,00	IT h/k 12
WYGŁADZONY							
100,61	-	203,20	2 800	2,00	-	6,00	IT h/k 12

Szczegóły zawarte w tej broszurze są niewiążące i nie są traktowane jako obietnice; służą one raczej jedynie jako ogólna informacja. Informacje te są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie postawione jako warunek w zawartej z nami umowie. Dane pomiarowe są wartościami laboratoryjnymi i mogą odbiegać od analiz praktycznych. Do produkcji naszych produktów nie są używane żadne substancje szkodliwe dla zdrowia lub warstwy ozonowej.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
 Mariazeller Straße 25
 8605 Kapfenberg, AT
 T. +43/50304/20-0
 E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine
 ONE STEP AHEAD.